

Keratech® Eco R30

Certifikovaná ekokompatibilní velmi rychlá minerální samonivelační hmota na vysoce odolné vyrovávání nerovných podkladů s vysokou tloušťkou. Ideální pro GreenBuilding. Se sníženými emisemi CO₂ a velmi nízkými emisemi těkavých organických látek. Je inertní, proto je po skončení životnosti recyklovatelná.

Keratech® Eco R30 zajišťuje nejjednodušší a nejspolehlivější zpracovatelnost ve své třídě pro získání ideálního povrchu pro pokládku keramických obkladů a přírodního kamene pomocí ekokompatibilních lepidel.



GREENBUILDING RATING®

Keratech® Eco R30

- Kategorie: Minerální anorganické
- Třída: Minerální samonivelační stérky v technologii HDE
- Rating: Eco 4

eco4	Biogenic Mineral > 20%	Recycled Biogenic Mineral > 20%	CO ₂ < 250 g/kg	Low Emission IAQ VOC Indoor Air Quality	Recyclable
	✓	✓	✓	✓	✓
Obsah přírodních mineralů 85 %			Emisie CO ₂ /kg 95 g	Velmi nízké emise VOC	Vhodný k recyklaci jako kamenivo

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

VÝHODY VÝROBKU

- Pro interiéry
- Tloušťky od 3 do 30 mm
- Dlouhá doba samonivlace, ideální i pro velmi rozsáhlé plochy
- Jednoduchá nepřetržitá aplikace při použití míchadla
- Technologie HDE s prodlouženou tekutou reologią
- Vhodný k pokladce keramické dlažby, gresu, přírodního kamene, parket a elastických krytin při použití lepidel
- Vysoká rozměrová stálost a trvanlivost užitných vlastností



ECO POZNÁMKA

- Receptura založená na minerálech místního původu, aby se snížily emise skleníkových plynů z důvodu přepravy
- Obsahuje hypoalergické cementy pro lepší ochranu zhotovitelů

ROZSAH POUŽITÍ

Účel použití

Samonivelační oprava nepravidelných a nerovných podkladů, s ultrachýlým tuhnutím a schnutím, kompenzovaným smrštováním a velmi nízkými hodnotami TVOC – Total Volatile Organic Compound. Vyrobén na bázi hypoalergenního cementu s nízkým obsahem chromanů. Tloušťky od 3 do 30 mm.

Kompatibilní lepidla:

- minerální lepidla, s technologií SAS, organická minerální jednosložková a dvousložková lepidla
- cementová, jednosložková a dvousložková epoxidová a polyuretanová reaktivní lepidla, ve vodní disperzi a rozpouštědlovém roztoku

Obklady:

- porcelánový gres, keramické dlaždice, klinker, pálená hlína, všech druhů a tvarů
- přírodní kámen, kompozitní materiály, mramory
- parkety, textilní obklady, guma, PVC, linoleum
- pryskyřice pro ochranu betonu
- zvýšené podlahy

Podklady:

- minerální stérky zhotovené pomocí přípravků Rekord® Eco a Keracem® Eco jako pojiva či předpřipravené směsi
- cementové stérky
- prefabrikované nebo lité betony
- zbytky cementových lepidel

Vnitřní podlahy pro občanské, obchodní a průmyslové využití, topné desky.

Nepoužívejte

V exteriérech, na velmi pružné podklady, na podklady se zvýšenou tepelnou dilatací, mokré nebo podléhající neustálému vzlínání vlhkosti; v prostředí se stálým výskytem vody.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Obecně musí být podklady očistěny od prachu, oleje či mastnoty, bez vzlínající vlhkosti či drolivých nebo nekonzistentních částic nedokonale ukotvených, jako jsou zbytky cementu, vápna, náterů či lepidel, které je nutno kompletně odstranit. Podklad musí být stabilní, nedeformovatelný, bez prasklin a s již proběhlým hygrometrickým smrštěním během zráni.

Podklady s nízkou savostí: hladké, málo savé či zcela nesavé podklady, jako je keramika, dlaždice, epoxidové nátery, zoxidované zbytky lepidel a hlazený beton, které jsou kompaktní a dobré ukotvené, musí být nejprve mechanicky obroušeny či ošetřeny ekokompatibilním aktivátorem přilnavosti Keragrip Eco podle návodu k použití. Případné povrchové úpravy jako vosky nebo odbednávací přípravky musí být odstraněny mechanicky nebo pomocí speciálních chemických prostředků.

Podklady s vysokou savostí: na kompaktní, ale velmi savé stérky je nutno nanést nejprve Primer A Eco nebo Primer AD Eco pro snížení či úpravu savosti. U nasávkových podkladů slabé konzistence použijte Keradur Eco nebo Primer AD Eco. Dodržujte uvedenou čekací dobu pro aplikaci před provedením opravy pomocí samonivelaciho přípravku.

Příprava

Keratech® Eco R30 se přípravuje v čisté nádobě, kam je nutno nalít nejprve zhruba $\frac{1}{4}$ předepsaného množství vody. Postupně přidávat do nádoby přípravek Keratech® Eco R30 a promíchávat směs spirálovým nebo lichoběžníkovým míchačem za nízkých otáček ($\approx 400/\text{min}$). Následně přidávat vodu až do získání tekuté a homogenní malty bez hrudek. Pro získání optimální konzistence a pro míchání většího množství samonivelaciho přípravku je doporučeno použít elektrický míchač s vertikálními listy a pomalou rotací. Speciální polymery s vysokou disperzí zaručují, že je přípravek Keratech® Eco R30 ihned připravený k použití. Množství vody uvedené na balení je orientační. Keratech® Eco R30 má vynikající samonivelaci schopnost. Přidání většího množství vody nezlepší jeho zpracovatelnost; může naopak způsobit smrštění během plastické fáze schnutí a snížení finálních vlastností výrobku, jako je povrchová tvrdost, odolnost proti stlačení a přilnavost k podkladu.

Nanášení

Keratech® Eco R30 se aplikuje na podklad převážně pomocí hladkého hladítka či stérky. Použití omítkových čerpadel umožňuje homogenní vyrovnání větších prostor ve velmi krátké době. Je dobrým zvykem stérkou stlačit podklad, aby se upravila nasákovost vody a docílilo co nejlepšího přilnutí k podloži. Poté je třeba upravit tloušťku. Použití odlehčené nivelační tyče s válcovým průřezem umožní, aby se ze samonivelaciho potahu uvolnily vzduchové bublinky přitomné z důvodu zvýšené absorpce podkladu a aby se docílilo hladkého a dokonale rovného povrchu, a to i při nanesení větších vrstev. Případná aplikace další opravné vrstvy musí proběhnout poté, co je předchozí vrstva pochúzná ($\approx 2-4$ h při 23°C a 50 % relativní vlhkosti), za předpokladu předchozího nanesení ekokompatibilního aktivátoru přilnavosti Keragrip Eco podle návodu k použití. Po uplynutí této doby je nezbytné počkat $\approx 5/7$ dní, podle vytvořené tloušťky, nanést Keragrip Eco a poté provést další aplikaci. V případě nízkých teplot a vysoké vlhkosti je doporučeno důkladně větrat během aplikace a v prvních hodinách následně po ní, aby se zamezilo vzniku kondenzátu na povrchu samonivelaci stérky ve fázi tuhnutí. Chránit před průvanem v úrovni podlahy.

Čištění

Čištění nástrojů od zbytků Keratech® Eco R30 se provádí vodou před ztuhnutím výrobku.

DALŠÍ POKYNY

Deformovatelné podklady: v případě dřevěných povrchů či podkladů vystavených průhybu je nutno aplikovat ekokompatibilní aktivátor přilnavosti Keragrip Eco, a to na čistý povrch a podle návodu k použití. Připevnit armovací síť z antialkalického vlákna s oky 4x5 mm a nanést přípravek Keratech® Eco R30 v tloušťce ≤ 5 mm.

Velké souvislé prostory: rozlehlé souvislé plochy musí být přehrazeny pomocí pružných spojů, aby bylo možné vytvářet dílčí plochy o $\approx 50 \text{ m}^2$. Pro zlepšení přilnavosti k podkladu je před aplikací doporučeno nanést ekokompatibilní aktivátor přilnavosti Keragrip Eco.

Zvláštní podklady: anhydritové potery musí být suché a osmirkované podle pokynů výrobce a musí být naimpregnovány povrchovým ekokompatibilním izolantem na vodní bázi Primer A Eco, podle návodu k použití. Před pokládáním parket je nutno vyhladit povrch vrstvou o tloušťce ≥ 3 mm.

SPECIFIKACE POLOŽKY

Certifikovaná vysoko odolná oprava podkladů o tloušťkách od 3 do 30 mm se provádí pomocí ekokompatibilního samonivelaciho minerálního přípravku s ultrachybou tuhnutím s technologií HDE – High Dispersing Effect a se zvýšenou nanášenou vrstvou, ve shodě s normou EN 13813, třída CT-C30-F6, GreenBuilding Rating® Eco 4, typu Keratech® Eco R30 od společnosti Kerakoll SpA, vhodného pro následnou pokládku keramiky po 12 hodinách a parket po 24 hodinách od natažení při $+23^\circ\text{C}$ a 50 % relativní vlhkosti. Nanáší se pomocí hladké stérky či nivelační tyče na předem připravený čistý a rozměrově stálý podklad. Průměrná vydatnost $\approx 1,8 \text{ kg/m}^2$ na 1 mm realizované tloušťky.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

Vzhled	Předpřipravená červenohnědá směs	
Specifická hmotnost	$\approx 1,2 \text{ kg/dm}^3$	UEAtc/CSTB 2435
Mineralogické složení kameniva	krystalický křemičitan/uhličitan	
Zmitost	$\approx 0 - 1,5 \text{ mm}$	UNI 10111
Skladování	≈ 6 měsíců v původním balení na suchém místě	
Balení	pytle 25 kg	
Zámesová voda	$\approx 4 - 4,5 \text{ l} / 1$ pytel 25 kg	EN 12706
Specifická hmotnost hmoty	$\approx 2,15 \text{ kg/dm}^3$	UNI 7121
Zpracovatelnost (pot life)	$\geq 45 \text{ min}$	
Doba samonivelace	$\geq 40 \text{ min}$	CSTB 2893-370
Pracovní teplota	od $+5^\circ\text{C}$ do $+30^\circ\text{C}$	
Tloušťka vrstvy	da 3 mm a 30 mm	
Pochúznost (10 mm)	$\approx 3 \text{ h}$	
Doba čekání před pokládkou (10 mm):		
- keramiky	$\approx 12 \text{ h}$	
- parket	$\approx 24 \text{ h}$	
Vydathnost	$\approx 1,8 \text{ kg/m}^2$ na mm tloušťku	

Data měřena při teplotě $+23^\circ\text{C}$, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teploty, pohybu vzduchu a nasákovosti podloží.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KVALITA VZDUCHU V INTERIÉRU (IAQ) VOC - EMISE TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK

Shoda	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 968/11.01.02
HIGH-TECH		
Přilnavost k betonu po 28 dnech	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-8
Odolnost proti:		
- komprese po 24 hod	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
- stlačení po 7 dnech	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
- stlačení po 28 dnech	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
- průhybu po 28 dnech	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-2
- broušení po 24 hodinách	$\leq 200 \text{ mm}^3$	EN 12808-2
- namáhání rovnoběžně s rovinou pokládky po 28 dnech	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$	UNI 10827
Tvrdost povrchu po 28 dnech	$\geq 90 \text{ N/mm}^2$	EN 13892-6
Shoda	CT - C30 - F6	EN 13813

Data měřena při teplotě $+23^\circ\text{C}$, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Hodnoty se mohou měnit podle individuálních podmínek na stavění.

UPOZORNĚNÍ

- výrobek určený k profesionálnímu použití

- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- nepoužívejte Keratech® Eco R30 pro zarovnání rozdílů povrchu podkladu vyšších než 30 mm
- nepřidávejte do hmoty další pojiva či přísady
- nízké teploty a zvýšená relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a mohou nasytit okolní prostředí s negativním dopadem na povrchovou konzistenci samonivelační stérky
- přílišné množství vody snižuje mechanickou odolnost a rychlosť schnutí
- před pokládáním parket a pružných materiálů zkонтrolujte zbytkovou vlhkost pomocí karbidového hygrometru
- chránit před přímým sluncem a před průvanem během prvních 12 hodin
- zachovějte pružné spoje pod podkladem
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- v případě použití na nestabilní druhu dřeva, na zvláštní podklady či pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

Data týkající se klasifikaci Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v srpen 2014 (odk. GBR Data Report - 09.14); upřesňujeme, že v jakémkoliv okamžiku mohou být předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL Sp. z o.o. případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL Sp. z o.o. tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav stavebníště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.